

**INSTRUCCIÓN LABORAL****Horno Exo-Gas de Destemple Marca Sunbeam**

Revisión 00

PROCEDIMIENTO NO.: WI-8.2.4.34

VIGENTE A PARTIR DE 05/28/09

Temperaturas y Velocidades de Destemple para el Horno de Destemple Exo-Gas de Sunbeam

Material	Temperatura	Velocidad
Incoloy	1950F a 2050F	6" por minuto
Acero Inoxidable	1950F a 2050F	6" por minuto
Acero	1950F a 1820F	6" por minuto
Cobre	1650F a 1675F	13" por minuto

HISTORIAL DE REVISIONES

NIVEL DE REVISION	FECHA DE REVISION	SECCIONES	DESCRIPCION DE CAMBIO
00	05/28/09	Todas	Publicación inicial

AUTORIZACIÓN

PUESTO	OCUPADO POR	FIRMA O SIGLAS AUTORIZADA(S)
Preparado Por: Gerente de de Calidad	Jorge Sanchez	
Representante de Gerencia Principal/Representante Gerencial	Abe Joseph	